



Króćce dostudzienne są stosowane do wykonywania połączeń przegubowych do elementów takich jak studnie lub wpusty uliczne. Rozróżnia się króćce do zabudowy od strony dopływu (GZ) i odpływu (GA) oraz do wmurowania (GE).

Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Całkowita długość zabudowy	Ciężar	Ilość / PU
DN	FN	TKL			l_1		
	kN/m				mm	kg/szt.	Szt.
200	48	240	C	K	600	31,00	8
250	60	240	C	K	600	42,00	6
250	60	240	C	K	600	42,00	6
300	72	240	C	K	600	56,00	4
300	72	240	C	K	600	56,00	4
400	80	200	C	K	750	111,00	4
400	80	200	C	K	750	111,00	4
450	72	160	C	K	750	126,00	2
500	80	160	C	K	750	163,00	2
500	80	160	C	K	750	163,00	2
600	96	160	C	K	750	225,00	2
600	96	160	C	K	750	225,00	2
700	112	120	C	K	750	285,00	2
800	96	120	C	K	750	335,00	2
1000	100	100	C	K	750	385,00	2
1000	95	95	C	K	750	385,00	2

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.