


**STEINZEUG
KERAMO**
® wienerberger



Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
350	200	34,50 ±7,0	433,5 ±0,5	525,0	73,0 ±5,0	250	85,0	95	750	85,00	6

Sohlengleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.
Technische Änderungen vorbehalten.

Nennweite		DN	350
Baulänge	L ₁	mm	750
Scheiteldruckkraft	FN	kN/m	-
Verbindung		Steckmuffe	K
Dichtung			PUR / EPDM
Verbindungssystem			C
Biegezugfestigkeit		N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit		pH	0-14
Füllmenge		l/m	96
zul. Wasserzugabe bei Prüfung		l/m	0,17
Elastizitätsmodul		N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl			0,25
Schwellfestigkeit		N/mm ²	12,8
Wichte		kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung		mm/m	50
Bodenverdrängung		m ³ /m	0,15
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N/mm	N	8750
Glasur innen			Ja
Glasur außen			Ja
Scheitelmarkierung			Nein
Verpackung (PU)		Menge	6
Gewicht		kg/St	85,00
Fremdüberwachung		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

