


**STEINZEUG
KERAMO**
wienerberger



Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm						
200	200	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,0 ±5,0	300	85,0	180	600	42,00	8

Sohlengleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.
Technische Änderungen vorbehalten.

Nennweite		DN	200
Baulänge	L ₁	mm	600
Scheiteldruckkraft	FN	kN/m	-
Verbindung		Steckmuffe	K
Dichtung			PUR
Verbindungssystem			C
Biegezugfestigkeit		N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit		pH	0-14
Füllmenge		l/m	31
zul. Wasserzugabe bei Prüfung		l/m	0,09
Elastizitätsmodul		N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl			0,25
Schwellfestigkeit		N/mm ²	12,8
Wichte		kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung		mm/m	100
Bodenverdrängung		m ³ /m	0,06
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N/mm	N	7500
Glasur innen			Ja
Glasur außen			Ja
Scheitelmarkierung			Nein
Verpackung (PU)		Menge	8
Gewicht		kg/St	42,00
Fremdüberwachung		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKQB	

