


**STEINZEUG
KERAMO**
® wienerberger



Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
600	150	64,00 ±12,0	758,0 ±0,5	930,0	73,0 ±5,0	350	95,0	85	750	285,00	2

Sohlgleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.
Technische Änderungen vorbehalten.

Nennweite		DN	600
Baulänge	L ₁	mm	750
Scheiteldruckkraft	FN	kN/m	-
Verbindung		Steckmuffe	K
Dichtung			PUR / EPDM
Verbindungssystem			C
Biegezugfestigkeit		N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit		pH	0-14
Füllmenge		l/m	283
zul. Wasserzugabe bei Prüfung		l/m	0,28
Elastizitätsmodul		N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl			0,25
Schwellfestigkeit		N/mm ²	12,8
Wichte		kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung		mm/m	30
Bodenverdrängung		m ³ /m	0,49
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N/mm	N	15000
Glasur innen			Ja
Glasur außen			Ja
Scheitelmarkierung			Nein
Verpackung (PU)		Menge	2
Gewicht		kg/St	285,00
Fremdüberwachung		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

