

KERA.BASE branchement DN 200/200 45° K K



Diamètre		Spécification	Résistance à l'écrasement		Classe de résistance		Système d'assemblage		Joint bout mâle		Diamètre du tuyau	
DN 1	DN 2	Angle	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Int.	Ext.
		+/- 5°	kN/m	kN/m								
200	200	45	-	-	200	200	C	C	K	K	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0

Diamètre		Épaisseur de paroi du tube	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Dimensions des branchements			Longueur	poids	Quantité/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Int.	Ext.		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm						
200	200	21,00 ±5,0	260,0 ±0,5	340,0	73,0 ±5,0	460	85,0	350	600	40,00	4

Les valeurs z, a et e sont des valeurs de référence. Réalisation du support de branchement toujours en charge normale.

L'égalité du fond est assurée lorsque la position de la buse se situe entre l'intrados et le sommet. Sous réserve de modifications techniques.

Caractéristiques

Diamètre	DN	200
Longueur	L ₁	mm 600
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m -
Type d'assemblage	Joint bout mâle	K
joint		PUR
Système d'assemblage		C
Résistance à la traction sous flexion	N/mm ²	18
Résistance chimique	pH	0-14
Quantité de remplissage	l/m	31,00
Addition d'eau autorisée lors de l'essai	l/m	0,09
Module d'élasticité	N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson		0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives	N/mm ²	12,8
poids spécifique	kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement	mm/m	100
Déplacement des terres	m ³ /m	0,05
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm	N	6250
Vernis Intérieur		Oui
Vernis extérieur		Oui
Repère de crête (point blanc)		Non
Conditionnement (PU)	Quantité	4
poids	kg/pièce	40,00
Contrôle externe de la conformité	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

