


**STEINZEUG  
KERAMO**

 **wienerberger**



| Diamètre |      | Épaisseur de paroi du tube | Diamètre du collet |                | Profondeur d'emboîtement du collet | Dimensions des branchements |      |     | Longueur       | poids | Quantité/PU |
|----------|------|----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|------|-----|----------------|-------|-------------|
| DN 1     | DN 2 | DN 1                       | DN 1               |                | DN 1                               | z                           | e    | a   | l <sub>1</sub> |       |             |
|          |      |                            | Int.               | Ext.           |                                    | max                         | min  | max |                |       |             |
|          |      | s <sub>1</sub>             | d <sub>4</sub>     | d <sub>8</sub> | m <sub>1</sub>                     |                             |      |     |                |       |             |
|          |      | mm                         | mm                 | max. mm        | mm                                 |                             |      |     |                |       |             |
| 200      | 150  | 27,00 ±5,0                 | 275,0 ±0,5         | 360,0          | 73,0 ±5,0                          | 250                         | 85,0 | 170 | 500            | 36,00 | 8           |

L'égalité du fond est assurée lorsque la position de la buse se situe entre l'intrados et le sommet. Sous réserve de modifications techniques.

|                                                             |                |                                    |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|
| Diamètre                                                    |                | DN                                 | 200        |
| Longueur                                                    | L <sub>1</sub> | mm                                 | 500        |
| Résistance à l'écrasement                                   | FN             | kN/m                               | -          |
| Type d'assemblage                                           |                | Joint bout mâle                    | K          |
| joint                                                       |                |                                    | PUR / EPDM |
| Système d'assemblage                                        |                |                                    | C          |
| Résistance à la traction sous flexion                       |                | N/mm <sup>2</sup>                  | 18         |
| Résistance chimique                                         |                | pH                                 | 0-14       |
| Quantité de remplissage                                     |                | l/m                                | 31         |
| Addition d'eau autorisée lors de l'essai                    |                | l/m                                | 0,09       |
| Module d'élasticité                                         |                | N/mm <sup>2</sup>                  | 50000      |
| Coefficient de Poisson                                      |                |                                    | 0,25       |
| résistance à la fatigue sous charges répétitives            |                | N/mm <sup>2</sup>                  | 12,8       |
| poids spécifique                                            |                | kN/m <sup>3</sup>                  | 22         |
| Déviation angulaire du raccordement                         |                | mm/m                               | 100        |
| Déplacement des terres                                      |                | m <sup>3</sup> /m                  | 0,06       |
| Resistance de l'assemblage a la charge de cisaillement N/mm |                | N                                  | 7500       |
| Vernis Intérieur                                            |                |                                    | Oui        |
| Vernis extérieur                                            |                |                                    | Oui        |
| Repère de crête (point blanc)                               |                |                                    | Non        |
| Conditionnement (PU)                                        |                | Quantité                           | 8          |
| poids                                                       |                | kg/pièce                           | 36,00      |
| Contrôle externe de la conformité                           |                | MPA COPRO BENOR<br>CSTB NF Q+ IKOB |            |

