


**STEINZEUG
KERAMO**
w wienerberger



Diamètre		Épaisseur de paroi du tube	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Dimensions des branchements			Longueur	poids	Quantité/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Int.	Ext.		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm						
300	150	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,0 ±5,0	250	85,0	170	500	73,00	5

L'égalité du fond est assurée lorsque la position de la buse se situe entre l'intrados et le sommet. Sous réserve de modifications techniques.

Diamètre		DN	300
Longueur	L ₁	mm	500
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m	-
Type d'assemblage		Joint bout mâle	K
joint			PUR / EPDM
Système d'assemblage			C
Résistance à la traction sous flexion		N/mm ²	18
Résistance chimique		pH	0-14
Quantité de remplissage		l/m	71
Addition d'eau autorisée lors de l'essai		l/m	0,14
Module d'élasticité		N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson			0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives		N/mm ²	12,8
poids spécifique		kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement		mm/m	50
Déplacement des terres		m ³ /m	0,13
Resistance de l'assemblage a la charge de cisaillement N/mm		N	11250
Vernis Intérieur			Oui
Vernis extérieur			Oui
Repère de crête (point blanc)			Non
Conditionnement (PU)		Quantité	5
poids		kg/pièce	73,00
Contrôle externe de la conformité		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

