



Diametro nominale		Specifiche	Carico rottura allo schiacciamento		Resistenza alla compressione		Sistema di giunzione a bicchiere		Tipo di giunto a bicchiere		Diametro del tubo	
DN 1	DN 2	Angolo	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Interno	Esterno
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
350	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	348,0 ±7,0	417,0 ±7,0
350	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	348,0 ±7,0	417,0 ±7,0
400	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	398,0 ±8,0	486,0 ±8,0
400	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	398,0 ±8,0	486,0 ±8,0
500	150	90	-	-	120	40	C	F	K	L	496,0 ±9,0	581,0 ±9,0
500	200	90	-	-	120	200	C	F	K	L	496,0 ±9,0	581,0 ±9,0
600	150	90	-	-	95	40	C	F	K	L	597,0 ±12,0	687,0 ±12,0
600	200	90	-	-	95	200	C	F	K	L	597,0 ±12,0	687,0 ±12,0

Diametro nominale		Spessore della parete del tubo	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Dimensioni connettore di derivazione			Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Interno	Esterno							
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
350	150	34,50 ±7,0	433,5 ±0,5	525,0	73,0 ±5,0	250	85	85	750	85,00	6
350	200	34,50 ±7,0	433,5 ±0,5	525,0	73,0 ±5,0	250	85	95	750	85,00	6
400	150	44,00 ±8,0	507,5 ±0,5	620,0	73,0 ±5,0	350	85	85	750	120,00	6
400	200	44,00 ±8,0	507,5 ±0,5	620,0	73,0 ±5,0	350	85	95	750	120,00	6
500	150	42,50 ±9,0	605,0 ±0,5	730,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	155,00	2
500	200	42,50 ±9,0	605,0 ±0,5	730,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	155,00	2
600	150	45,00 ±12,0	720,0 ±0,5	860,0	73,0 ±5,0	350	95	85	750	205,00	2
600	200	45,00 ±12,0	720,0 ±0,5	860,0	73,0 ±5,0	350	95	95	750	205,00	2

Le dimensioni z, a ed e sono valori standard. Struttura dei tronchetti di derivazione sempre entro la gamma di carichi normali.

L'uniformità del fondo è garantita quando la posizione del bocchettone si trova tra l'intradosso e il vertice. Modifiche tecniche riservate.

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.