


SOCIETÀ DEL GRES
GRUPPO STEINZEUG-KERAMO



Diametro nominale		Spessore della parete del tubo	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Dimensioni connettore di derivazione			Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Interno	Esterno		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
600	150	45,00 ±12,0	720,0 ±0,5	860,0	73,0 ±5,0	350	95,0	85	750	205,00	2

L'uniformità del fondo è garantita quando la posizione del bocchettone si trova tra l'intradosso e il vertice. Modifiche tecniche riservate.

Diametro nominale		DN	600
Lunghezza totale	L ₁	mm	750
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m	-
Tipo di giunzione a bicchiere		Tipo di giunto a bicchiere	K
Guarnizione			PUR / EPDM
Sistema di giunzione a bicchiere			C
Resistenza alla flessione		N/mm ²	18
Resistenza all'aggressione chimica		pH	0-14
Quantità di riempimento		l/m	283
Aggiunta di acqua consentita durante il test		l/m	0,28
Modulo Elastico		N/mm ²	50000
Modulo di Poisson			0,25
Resistenza al rigonfiamento		N/mm ²	12,8
Peso specifico		kN/m ³	22
Flessione angolare della connessione		mm/m	30
Spostamento del terreno		m ³ /m	0,43
Resistenza al taglio del giunto N/mm		N	8904
Smalto interno			Si
Smalto esterno			Si
Marcatura sulla superficie			No
Imballaggio (PU)		Quantità	2
Peso		kg/pezzo	205,00
Certificazione ente terzo		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

