


**SOCIETÀ DEL GRES**  
**GRUPPO STEINZEUG-KERAMO**



| Diametro nominale |      | Spessore della parete del tubo | Diametro del bicchiere |                | Profondità di inserimento del raccordo | Dimensioni connettore di derivazione |      |     | Lunghezza totale | Peso   | Quantità/PU |
|-------------------|------|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|-----|------------------|--------|-------------|
| DN 1              | DN 2 | DN 1                           | DN 1                   |                | DN 1                                   | z                                    | e    | a   | l <sub>1</sub>   |        |             |
|                   |      |                                | Interno                | Esterno        |                                        | max                                  | min  | max |                  |        |             |
|                   |      | s <sub>1</sub>                 | d <sub>4</sub>         | d <sub>8</sub> | m <sub>1</sub>                         |                                      |      |     |                  |        |             |
|                   |      | mm                             | mm                     | max. mm        | mm                                     | mm                                   | mm   | mm  |                  |        |             |
| 600               | 200  | 45,00 ±12,0                    | 720,0 ±0,5             | 860,0          | 73,0 ±5,0                              | 350                                  | 95,0 | 95  | 750              | 205,00 | 2           |

L'uniformità del fondo è garantita quando la posizione del bocchettone si trova tra l'intradosso e il vertice. Modifiche tecniche riservate.

|                                              |                |                                   |            |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| Diametro nominale                            |                | DN                                | 600        |
| Lunghezza totale                             | L <sub>1</sub> | mm                                | 750        |
| Carico rottura allo schiacciamento           | FN             | kN/m                              | -          |
| Tipo di giunzione a bicchiere                |                | Tipo di giunto a bicchiere        | K          |
| Guarnizione                                  |                |                                   | PUR / EPDM |
| Sistema di giunzione a bicchiere             |                |                                   | C          |
| Resistenza alla flessione                    |                | N/mm <sup>2</sup>                 | 18         |
| Resistenza all'aggressione chimica           |                | pH                                | 0-14       |
| Quantità di riempimento                      |                | l/m                               | 283        |
| Aggiunta di acqua consentita durante il test |                | l/m                               | 0,28       |
| Modulo Elastico                              |                | N/mm <sup>2</sup>                 | 50000      |
| Modulo di Poisson                            |                |                                   | 0,25       |
| Resistenza al rigonfiamento                  |                | N/mm <sup>2</sup>                 | 12,8       |
| Peso specifico                               |                | kN/m <sup>3</sup>                 | 22         |
| Flessione angolare della connessione         |                | mm/m                              | 30         |
| Spostamento del terreno                      |                | m <sup>3</sup> /m                 | 0,43       |
| Resistenza al taglio del giunto N/mm         |                | N                                 | 8904       |
| Smalto interno                               |                |                                   | Sì         |
| Smalto esterno                               |                |                                   | Sì         |
| Marcatura sulla superficie                   |                |                                   | No         |
| Imballaggio (PU)                             |                | Quantità                          | 2          |
| Peso                                         |                | kg/pezzo                          | 205,00     |
| Certificazione ente terzo                    |                | MPA COPRO BENOR<br>CSTB NF Q+ IKQ |            |

