



SOCIETÀ DEL GRES
GRUPPO STEINZEUG-KERAMO



Diametro nominale		Specifiche	Spessore della parete del tubo	Dimensioni connettore di derivazione			Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN 1	DN 2	Angolo	DN 1	z	e	a	l ₁		
		+/- 5°	s ₁	max	min	max			
			mm	mm	mm	mm			
200	150	45	21,50 ±3,0	450	85,0	305	600	kg/pezzo	Pezzo

L'uniformità del fondo è garantita quando la posizione del bocchettone si trova tra l'intradosso e il vertice. Modifiche tecniche riservate.

Proprietà			
Diametro nominale		DN	200
Lunghezza totale	L ₁	mm	600
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m	-
Guarnizione		1.4571/1.4404 (V4A)/EPDM	
Sistema di giunzione a bicchiere		X	
Resistenza alla flessione		N/mm²	18
Resistenza all'aggressione chimica		pH	0-14
Quantità di riempimento		l/m	31,00
Aggiunta di acqua consentita durante il test		l/m	0,09
Modulo Elastico		N/mm²	50000
Modulo di Poisson		0,25	
Resistenza al rigonfiamento		N/mm²	12,80
Peso specifico		kN/m³	22
Flessione angolare della connessione		mm/m	100
Spostamento del terreno		m³/m	0,05
Resistenza al taglio del giunto N/mm		N	7500
Smalto interno		Si	
Smalto esterno		Si	
Marcatura sulla superficie		No	
Imballaggio (PU)		Quantità	6
Peso		kg/pezzo	25,00
Certificazione ente terzo		MPA	Q+ IKOB

