


**STEINZEUG
KERAMO**
 wienerberger



Jmenovitá světlost		TLoušťka stěny trubky	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Rozměry odbočky			Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Vnitřní	Vnější		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
500	200	42,50 ±9,0	605,0 ±0,5	730,0	73,0 ±5,0	350	95,0	95	750	155,00	2

Vyrovnaní dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

Jmenovitá světlost		DN	500
Stavební délka	L ₁	mm	750
Mezní únosnost	FN	kN/m	-
Nasunovací hrdlo		Typ spoje	K
Těsnění			PUR / EPDM
Spojovací systém			C
Pevnost v ohybu		N/mm ²	18
Chemická odolnost		pH	0-14
Objem potrubí		l/m	196
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.		l/m	0,24
Modul pružnosti		N/mm ²	50000
Poissonova konstanta			0,25
Prahová pevnost		N/mm ²	12,8
Specifická hmotnost		kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji		mm/m	50
Objem vytlačené zeminy		m ³ /m	0,31
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm		N	9375
Vnitřní glazura			Ano
Vnější glazura			Ano
Značení vrchu			Ne
Balení (PU)		Množství	2
Hmotnost		kg/ks	155,00
Externí dohled nad kvalitou výroby		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

