


**STEINZEUG
KERAMO**
w wienerberger



Średnica nominalna		Grubość ścianki rury	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Wymiary trójkników			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Wewnątrz	Zewnątrz		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
350	200	34,50 ±7,0	433,5 ±0,5	525,0	73,0 ±5,0	250	85,0	95	750	85,00	6

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Średnica nominalna		DN	350
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm	750
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	-
Typ uszczelki		Uszczelka	K
Uszczelka			PUR / EPDM
System połączeń			C
Wytrzymałość na zginanie		N/mm ²	18
Odporność chemiczna		pH	0-14
Ilość wypełnienia		l/m	96
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania		l/m	0,17
Moduł elastyczności		N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona			0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych		N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy		kN/m ³	22
Odchylenie katowe połączenia		mm/m	50
Przemieszczenie gruntu		m ³ /m	0,15
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm		N	8750
Wewnętrznie glazurowane			Tak
Zewnętrznie glazurowane			Tak
Oznakowanie w środku ciężkości			Nie
Pakowanie (PU)		Ilość	6
Ciężar		kg/szt.	85,00
Zgodność		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

