


**STEINZEUG
KERAMO**
w wienerberger



Średnica nominalna		Grubość ścianki rury	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Wymiary trójników			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Wewnątrz	Zewnątrz		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
600	150	45,00 ±12,0	720,0 ±0,5	860,0	73,0 ±5,0	350	95,0	85	750	205,00	2

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Średnica nominalna		DN	600
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm	750
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	-
Typ uszczelki		Uszczelka	K
Uszczelka			PUR / EPDM
System połączeń			C
Wytrzymałość na zginanie		N/mm ²	18
Odporność chemiczna		pH	0-14
Ilość wypełnienia		l/m	283
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania		l/m	0,28
Moduł elastyczności		N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona			0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych		N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy		kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia		mm/m	30
Przemieszczenie gruntu		m ³ /m	0,43
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm		N	8904
Wewnętrznie glazurowane			Tak
Zewnętrznie glazurowane			Tak
Oznakowanie w środku ciężkości			Nie
Pakowanie (PU)		Ilość	2
Ciężar		kg/szt.	205,00
Zgodność		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

