


**STEINZEUG
KERAMO**
w wienerberger



Średnica nominalna		Grubość ścianki rury	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Wymiary trójkątów			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Wewnątrz	Zewnątrz		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm						
300	200	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,0 ±5,0	300	85,0	200	600	86,00	5

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Srednica nominalna		DN	300
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm	600
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	-
Typ uszczelki		Uszczelka	K
Uszczelka			PUR
System połączeń			C
Wytrzymałość na zginanie		N/mm ²	18
Odporność chemiczna		pH	0-14
Ilość wypełnienia		l/m	71
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania		l/m	0,14
Moduł elastyczności		N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona			0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych		N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy		kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia		mm/m	50
Przemieszczenie gruntu		m ³ /m	0,13
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm		N	11250
Wewnętrznie glazurowane			Tak
Zewnętrznie glazurowane			Tak
Oznakowanie w środku ciężkości			Nie
Pakowanie (PU)		Ilość	5
Ciężar		kg/szt.	86,00
Zgodność		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

