


**STEINZEUG  
KERAMO**   
w wienerberger



| Średnica nominalna |      | Grubość ścianki rury | Średnica kielicha |                | Głębokość montażowa kielicha | Wymiary trójników |      |     | Długość konstrukcyjna | Ciężar | Ilość / PU |
|--------------------|------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------------------|------|-----|-----------------------|--------|------------|
| DN 1               | DN 2 | DN 1                 | DN 1              |                | DN 1                         | z                 | e    | a   | l <sub>1</sub>        |        |            |
|                    |      |                      | Wewnątrz          | Zewnątrz       |                              | max               | min  | max |                       |        |            |
|                    |      | s <sub>1</sub>       | d <sub>4</sub>    | d <sub>8</sub> | m <sub>1</sub>               |                   |      |     |                       |        |            |
|                    |      | mm                   | mm                | max. mm        | mm                           | mm                | mm   | mm  |                       |        |            |
| 600                | 200  | 64,00 ±12,0          | 758,0 ±0,5        | 930,0          | 73,0 ±5,0                    | 350               | 95,0 | 95  | 750                   | 285,00 | 2          |

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

|                                                      |                |                                    |            |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|
| Średnica nominalna                                   |                | DN                                 | 600        |
| Długość konstrukcyjna                                | L <sub>1</sub> | mm                                 | 750        |
| Wytrzymałość na zgniatanie                           | FN             | kN/m                               | -          |
| Typ uszczelki                                        |                | Uszczelka                          | K          |
| Uszczelka                                            |                |                                    | PUR / EPDM |
| System połączeń                                      |                |                                    | C          |
| Wytrzymałość na zginanie                             |                | N/mm <sup>2</sup>                  | 18         |
| Odporność chemiczna                                  |                | pH                                 | 0-14       |
| Ilość wypełnienia                                    |                | l/m                                | 283        |
| Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania         |                | l/m                                | 0,28       |
| Moduł elastyczności                                  |                | N/mm <sup>2</sup>                  | 50000      |
| Współczynnik Poissona                                |                |                                    | 0,25       |
| Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych |                | N/mm <sup>2</sup>                  | 12,8       |
| Ciężar właściwy                                      |                | kN/m <sup>3</sup>                  | 22         |
| Odchylenie kątowe połączenia                         |                | mm/m                               | 30         |
| Przemieszczenie gruntu                               |                | m <sup>3</sup> /m                  | 0,49       |
| Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm    |                | N                                  | 15000      |
| Wewnętrznie glazurowane                              |                |                                    | Tak        |
| Zewnętrznie glazurowane                              |                |                                    | Tak        |
| Oznakowanie w środku ciężkości                       |                |                                    | Nie        |
| Pakowanie (PU)                                       |                | Ilość                              | 2          |
| Ciężar                                               |                | kg/szt.                            | 285,00     |
| Zgodność                                             |                | MPA COPRO BENOR<br>CSTB NF Q+ IKOB |            |

