




KERA.BASE Rohr K DN 350 N 2500 mm



Nennweite	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN	FN	TKL			innen	außen	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
350	56	160	C	K	348,0±7,0	417,0±7,0	34,50±7,0

Nennweite	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	innen	außen	m ₁	l ₁		
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
350	433,5±0,5	525,0	73,0±5,0	2500	253,00	8

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Eigenschaften		
Nennweite	DN	350
Baulänge	L ₁	mm 2500
Scheiteldruckfestigkeit	FN	kN/m 56
Verbindung	Steckmuffe	K
Dichtung		PUR
Verbindungssystem		C
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit	pH	0-14
Füllmenge	l/m	96
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,17
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl		0,25
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,8
Wichte	kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	50
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,15
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N	8750
Glasur innen		Ja
Glasur außen		Ja
Scheitelmarkierung		Ja
Verpackung (PU)	Menge	8
Gewicht	kg/St	253,00
Fremdüberwachung	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	