



KERA.BASE Rohr K DN 400 N 2500 mm



Nennweite	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Steckmuffe	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN	FN	TKL			innen	außen	s ₁ mm
	kN/m				d ₁ mm	d ₃ mm	
400	64	160	C	K	398,0±8,0	486,0±8,0	44,00±8,0

Nennweite	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	innen	außen	m ₁ mm	l ₁ mm	kg/St	St
	d ₄ mm	d ₈ max. mm				
400	507,5±0,5	620,0	73,0±5,0	2500	350,00	8

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Eigenschaften		
Nennweite	DN	400
Baulänge	L ₁	mm 2500
Scheiteldruckfestigkeit	FN	kN/m 64
Verbindung	Steckmuffe	K
Dichtung		PUR
Verbindungssystem		C
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit	pH	0-14
Füllmenge	l/m	126
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,19
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl		0,25
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,8
Wichte	kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	50
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,21
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N	10000
Glasur innen		Ja
Glasur außen		Ja
Scheitelmartierung		Ja
Verpackung (PU)	Menge	8
Gewicht	kg/St	350,00
Fremdüberwachung	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	