



Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Średnica rury		Grubość ścianki rury
DN	FN	TKL			Wewnątrz	Zewnątrz	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
600	57	95	C	K	597,0±12	687,0±12	45,00±12,0

Średnica nominalna	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Wewnętrz	Zewnętrz	m ₁	l ₁		
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
600	720,0±0,5	860,0	73,0±5,0	2500	575,00	3

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Właściwości		
Średnica nominalna	DN	600
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm 2500
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m 57
Typ uszczelki	Uszczelka	K
Uszczelka		PUR
System połączeń		C
Wytrzymałość na zginanie	N/mm ²	18
Odporność chemiczna	pH	0-14
Ilość wypełnienia	l/m	283
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania	l/m	0,28
Moduł elastyczności	N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona		0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych	N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy	kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia	mm/m	30
Przemieszczenie gruntu	m ³ /m	0,43
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm	N	8904
Wewnętrznie glazurowane		Tak
Zewnętrznie glazurowane		Tak
Oznakowanie w środku ciężkości		Tak
Pakowanie (PU)	Ilość	3
Ciężar	kg/szt.	575,00
Zgodność	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	