



Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Średnica rury		Grubość ścianki rury
DN	FN	TKL			Wewnątrz	Zewnątrz	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
200	40	200	F	L	200,0±5,0	242,0±3,0	21,00±3,0

Średnica nominalna	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Wewnątrz	Zewnątrz		L ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/szt.	Szt.
200	-	340,0	73,0±5,0	1000	36,00	28

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Właściwości		
Średnica nominalna	DN	200
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm 1000
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m 40
Typ uszczelki	Uszczelka	L
Uszczelka		EPDM
System połączeń		F
Wytrzymałość na zginanie	N/mm ²	18
Odporność chemiczna	pH	0-14
Ilość wypełnienia	l/m	31
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania	l/m	0,09
Moduł elastyczności	N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona		0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych	N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy	kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia	mm/m	100
Przeszczepienie gruntu	m ³ /m	0,05
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm	N	6250
Wewnętrznie glazurowane		Tak
Zewnętrznie glazurowane		Tak
Oznakowanie w środku ciężkości		Nie
Pakowanie (PU)	Ilość	28
Ciężar	kg/szt.	36,00
Zgodność	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	