

**STEINZEUG
KERAMO**
w wienerberger



Średnica nominalna	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Wewnątrz	Zewnątrz		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/szt.	Szt.
400	507,5±0,5	620,0	73,0±5,0	2500	350,00	8

Właściwości			
Średnica nominalna		DN	400
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm	2500
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	64
Typ uszczelki		Uszczelka	S
Uszczelka			EPDM
System połączeń			C
Wytrzymałość na zginanie		N/mm ²	18
Odporność chemiczna		pH	0-14
Ilość wypełnienia		l/m	126
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania		l/m	0,19
Moduł elastyczności		N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona			0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych		N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy		kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia		mm/m	50
Przemieszczenie gruntu		m ³ /m	0,21
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm		N	10000
Wewnętrznie glazurowane			Tak
Zewnętrznie glazurowane			Tak
Oznakowanie w środku ciężkości			Tak
Pakowanie (PU)		Ilość	8
Ciężar		kg/szt.	350,00
Zgodność		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	