



Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Średnica rury		Grubość ścianki rury
DN	FN	TKL			Wewnątrz	Zewnątrz	s ₁
					d ₁	d ₃	
	kN/m					mm	mm
700	112	120	C	K	696,0±14	832,0±14	68,00±14,0

Średnica nominalna	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Wewnętrz	Zewnętrz	m ₁	l ₁		
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
700	871,0±0,5	1030,0	85,0±5,0	2000	810,00	2

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Właściwości		
Średnica nominalna	DN	700
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm 2000
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m 112
Typ uszczelki	Uszczelka	K
Uszczelka		PUR
System połączeń		C
Wytrzymałość na zginanie	N/mm ²	18
Odporność chemiczna	pH	0-14
Ilość wypełnienia	l/m	385
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania	l/m	0,33
Moduł elastyczności	N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona		0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych	N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy	kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia	mm/m	30
Przemieszczenie gruntu	m ³ /m	0,71
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm	N	13125
Wewnętrznie glazurowane		Tak
Zewnętrznie glazurowane		Tak
Oznakowanie w środku ciężkości		Tak
Pakowanie (PU)	Ilość	2
Ciężar	kg/szt.	810,00
Zgodność	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	