



Średnica nominalna	Wytrzymałość na zgniatanie	Klasa nośności	System połączeń	Uszczelka	Średnica rury		Grubość ścianki rury
DN	FN	TKL			Wewnętrz	Zewnętrz	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
800	96	120	C	K	796,0±16	932,0±16	68,00±16,0

Średnica nominalna	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Wewnętrz	Zewnętrz	m ₁ mm	l ₁ mm	kg/szt.	Szt.
	d ₄ mm	d ₈ max. mm				
800	976,0±0,5	1150,0	85,0±5,0	2000	905,00	2

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Właściwości		
Średnica nominalna	DN	800
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm 2000
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m 96
Typ uszczelki	Uszczelka	K
Uszczelka		PUR
System połączeń		C
Wytrzymałość na zginanie	N/mm ²	18
Odporność chemiczna	pH	0-14
Ilość wypełnienia	l/m	503
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania	l/m	0,38
Moduł elastyczności	N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona		0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych	N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy	kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia	mm/m	30
Przeszczepienie gruntu	m ³ /m	0,89
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm	N	15000
Wewnętrznie glazurowane		Tak
Zewnętrznie glazurowane		Tak
Oznakowanie w środku ciężkości		Tak
Pakowanie (PU)	Ilość	2
Ciężar	kg/szt.	905,00
Zgodność	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	