

**STEINZEUG
KERAMO**
w wienerberger



Średnica nominalna	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Wewnątrz	Zewnątrz		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/szt.	Szt.
250	341,5±0,5	440,0	73,0±5,0	2500	188,00	15

Właściwości

Średnica nominalna		DN	250
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm	2500
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m	60
Typ uszczelki		Uszczelka	S
Uszczelka			EPDM
System połączeń			C
Wytrzymałość na zginanie		N/mm ²	18
Odporność chemiczna		pH	0-14
Ilość wypełnienia		l/m	49
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania		l/m	0,12
Moduł elastyczności		N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona			0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych		N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy		kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia		mm/m	50
Przemieszczenie gruntu		m ³ /m	0,09
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm		N	9375
Wewnętrznie glazurowane			Tak
Zewnętrznie glazurowane			Tak
Oznakowanie w środku ciężkości			Tak
Pakowanie (PU)		Ilość	15
Ciężar		kg/szt.	188,00
Zgodność		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	