



Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	FN	TKL			Vnitřní	Vnější	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
250	40	160	C	K	250,0±6,0	299,0±6,0	24,50±6,0

Jmenovitá světlost	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Vnitřní	Vnější	m ₁	l ₁		
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
250	317,5±0,5	400,0	73,0±5,0	2500	132,00	18

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti		
Jmenovitá světlost	DN	250
Stavební délka	L ₁	mm 2500
Mezní únosnost	FN	kN/m 40
Nasunovací hrdlo	Typ spoje	K
Těsnění		PUR
Spojovací systém		C
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	49
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,12
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	50
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,08
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	6250
Vnitřní glazura		Ano
Vnější glazura		Ano
Značení vrchu		Ano
Balení (PU)	Množství	18
Hmotnost	kg/ks	132,00
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	