



Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	FN	TKL			Vnitřní	Vnější	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
200	40	200	C	S	200,0±5,0	242,0±5,0	21,00±5,0

Jmenovitá světlost	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Vnitřní	Vnější	m ₁ mm	l ₁ mm	kg/ks	ks
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
200	260,0±0,5	300,0	70,0±5,0	2500	92,00	28

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti		
Jmenovitá světlost	DN	200
Stavební délka	L ₁	mm 2500
Mezní únosnost	FN	kN/m 40
Nasunovací hrdlo	Typ spoje	S
Těsnění		EPDM
Spojovací systém		C
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	31
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,09
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	100
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,05
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	6250
Vnitřní glazura		Ano
Vnější glazura		Ne
Značení vrchu		Ne
Balení (PU)	Množství	28
Hmotnost	kg/ks	92,00
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	