


KERA.PRO trouba K DN 400 H 2500 mm



Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	FN	TKL			Vnitřní	Vnější	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
400	80	200	C	K	398,0±8,0	492,0±8,0	47,00±8,0

Jmenovitá světlost	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Vnitřní	Vnější		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm		kg/ks	ks
400	515,5±0,5	650,0	73,0±5,0	2500	379,00	8

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti		
Jmenovitá světlost	DN	400
Stavební délka	L ₁	mm 2500
Mezní únosnost	FN	kN/m 80
Nasunovací hrdlo	Typ spoje	K
Těsnění		PUR
Spojovací systém		C
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	126
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,19
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	50
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,22
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	12500
Vnitřní glazura		Ano
Vnější glazura		Ano
Značení vrchu		Ano
Balení (PU)	Množství	8
Hmotnost	kg/ks	379,00
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	