


KERA.PRO trouba K DN 500 H 2500 mm



Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	FN	TKL			Vnitřní	Vnější	s ₁
					d ₁	d ₃	
	kN/m					mm	mm
500	80	160	C	K	496,0±9,0	609,0±9,0	56,50±9,0

Jmenovitá světlost	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Vnitřní	Vnější	m ₁	l ₁		
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
500	637,0±0,5	790,0	73,0±5,0	2500	575,00	3

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti		
Jmenovitá světlost	DN	500
Stavební délka	L ₁	mm 2500
Mezní únosnost	FN	kN/m 80
Nasunovací hrdlo	Typ spoje	K
Těsnění		PUR
Spojovací systém		C
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	196
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,24
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	50
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,34
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	12500
Vnitřní glazura		Ano
Vnější glazura		Ano
Značení vrchu		Ano
Balení (PU)	Množství	3
Hmotnost	kg/ks	575,00
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	