



Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN	FN	TKL			Interno	Esterno	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
200	40	200	F	L	200,0±5,0	242,0±3,0	21,00±3,0

Diametro nominale	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	Interno	Esterno		L ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
200	±	340,0	73,0±5,0	1000	36,00	28

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Proprietà			
Diametro nominale	DN	200	
Lunghezza totale	L ₁	mm	1000
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m	40
Tipo di giunzione a bicchiere		Tipo di giunto a bicchiere	L
Guarnizione			EPDM
Sistema di giunzione a bicchiere			F
Resistenza alla flessione		N/mm ²	18
Resistenza all'aggressione chimica		pH	0-14
Quantità di riempimento		l/m	31
Aggiunta di acqua consentita durante il test		l/m	0,09
Modulo Elastico		N/mm ²	50000
Modulo di Poisson			0,25
Resistenza al rigonfiamento		N/mm ²	12,8
Peso specifico		kN/m ³	22
Flessione angolare della connessione		mm/m	100
Spostamento del terreno		m ³ /m	0,05
Resistenza al taglio del giunto N/mm		N	6250
Smalto interno			Sì
Smalto esterno			Sì
Marcatura sulla superficie			No
Imballaggio (PU)		Quantità	28
Peso		kg/pezzo	36,00
Certificazione ente terzo		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	