



Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN	FN	TKL			Interno	Esterno	
	kN/m				d ₁ mm	d ₃ mm	s ₁ mm
1000	95	95	C	K	1000,0±25	1130,0±25	77,00±10,0

Diametro nominale	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	Interno	Esterno		l ₁		
	d ₄ mm	d ₈ max. mm	m ₁ mm		kg/pezzo	Pezzo
1000	1172,0±0,5	1293,0	90,0±5,0	2000	1170,00	2

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Proprietà		
Diametro nominale	DN	1000
Lunghezza totale	L ₁	mm 2000
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m 95
Tipo di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	K
Guarnizione		PUR
Sistema di giunzione a bicchiere		C
Resistenza alla flessione	N/mm ²	18
Resistenza all'aggressione chimica	pH	0-14
Quantità di riempimento	l/m	785
Aggiunta di acqua consentita durante il test	l/m	0,47
Modulo Elastico	N/mm ²	50000
Modulo di Poisson		0,25
Resistenza al rigonfiamento	N/mm ²	0,0
Peso specifico	kN/m ³	22
Flessione angolare della connessione	mm/m	10
Spostamento del terreno	m ³ /m	1,52
Resistenza al taglio del giunto N/mm	N	15630
Smalto interno		Sì
Smalto esterno		Sì
Marcatura sulla superficie		Sì
Imballaggio (PU)	Quantità	2
Peso	kg/pezzo	1170,00
Certificazione ente terzo		MPA