



Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN	FN	TKL			Interno	Esterno	
					d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
450	72	160	C	K	452,0±8,0	548,0±8,0	48,00±8,0

Diametro nominale	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	Interno	Esterno	m ₁	l ₁		
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
450	579,0±0,5	720,0	73,0±5,0	2000	356,00	6

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Proprietà		
Diametro nominale	DN	450
Lunghezza totale	L ₁	mm 2000
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m 72
Tipo di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	K
Guarnizione		PUR
Sistema di giunzione a bicchiere		C
Resistenza alla flessione	N/mm ²	18
Resistenza all'aggressione chimica	pH	0-14
Quantità di riempimento	l/m	159
Aggiunta di acqua consentita durante il test	l/m	0,21
Modulo Elastico	N/mm ²	50000
Modulo di Poisson		0,25
Resistenza al rigonfiamento	N/mm ²	12,8
Peso specifico	kN/m ³	22
Flessione angolare della connessione	mm/m	50
Spostamento del terreno	m ³ /m	0,28
Resistenza al taglio del giunto N/mm	N	11250
Smalto interno		Sì
Smalto esterno		Sì
Marcatura sulla superficie		Sì
Imballaggio (PU)	Quantità	6
Peso	kg/pezzo	356,00
Certificazione ente terzo		MPA