



Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN	FN	TKL			Interno	Esterno	
	kN/m				d ₁	d ₃	S ₁
					mm	mm	mm
200	48	240	C	S	200,0±5,0	254,0±5,0	27,00±5,0

Diametro nominale	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	Interno	Esterno		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
200	275,0±0,5	315,0	70,0±5,0	2500	107,00	24

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Proprietà		
Diametro nominale	DN	200
Lunghezza totale	L ₁	mm 2500
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m 48
Tipo di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	S
Guarnizione		EPDM
Sistema di giunzione a bicchiere		C
Resistenza alla flessione	N/mm ²	18
Resistenza all'aggressione chimica	pH	0-14
Quantità di riempimento	l/m	31
Aggiunta di acqua consentita durante il test	l/m	0,09
Modulo Elastico	N/mm ²	50000
Modulo di Poisson		0,25
Resistenza al rigonfiamento	N/mm ²	12,8
Peso specifico	kN/m ³	22
Flessione angolare della connessione	mm/m	100
Spostamento del terreno	m ³ /m	0,05
Resistenza al taglio del giunto N/mm	N	7500
Smalto interno		Sì
Smalto esterno		No
Marcatura sulla superficie		No
Imballaggio (PU)	Quantità	24
Peso	kg/pezzo	107,00
Certificazione ente terzo	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	