



Diametro nominale	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN	FN	TKL			Interno	Esterno	S ₁
					d ₁	d ₃	
					mm	mm	
400	80	200	C	S	398,0±8,0	492,0±8,0	47,00±8,0

Diametro nominale	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	Interno	Esterno	m ₁	l ₁	kg/pezzo	Pezzo
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
400	515,5±0,5	650,0	73,0±5,0	2500	379,00	8

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Proprietà		
Diametro nominale	DN	400
Lunghezza totale	L ₁	mm 2500
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m 80
Tipo di giunzione a bicchiere	Tipo di giunto a bicchiere	S
Guarnizione		EPDM
Sistema di giunzione a bicchiere		C
Resistenza alla flessione	N/mm ²	18
Resistenza all'aggressione chimica	pH	0-14
Quantità di riempimento	l/m	126
Aggiunta di acqua consentita durante il test	l/m	0,19
Modulo Elastico	N/mm ²	50000
Modulo di Poisson		0,25
Resistenza al rigonfiamento	N/mm ²	12,8
Peso specifico	kN/m ³	22
Flessione angolare della connessione	mm/m	50
Spostamento del terreno	m ³ /m	0,22
Resistenza al taglio del giunto N/mm	N	12500
Smalto interno		Si
Smalto esterno		Si
Marcatura sulla superficie		Si
Imballaggio (PU)	Quantità	8
Peso	kg/pezzo	379,00
Certificazione ente terzo	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	