


KERA.BASE Tuyau L DN 125 N 1000 mm



Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	FN	TKL			Int.	Ext.	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
125	34	34	F	L	126,0±4,0	159,0±2,0	16,50±3,0

Diamètre	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Int.	Ext.		L ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
125	±	230,0	68,0±5,0	1000	19,00	72

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Caractéristiques			
Diamètre		DN	125
Longueur	L ₁	mm	1000
Résistance à l'écrasement		FN	kN/m34
Type d'assemblage		Joint bout mâle	L
joint			EPDM
Système d'assemblage			F
Résistance à la traction sous flexion		N/mm²	18
Résistance chimique		pH	0-14
Quantité de remplissage		l/m	12
Addition d'eau autorisée lors de l'essai		l/m	0,06
Module d'élasticité		N/mm²	50000
Coefficient de Poisson			0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives		N/mm²	12,8
poids spécifique		kN/m³	22
Déviation angulaire du raccordement		mm/m	100
Déplacement des terres		m³/m	0,02
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm		N	3125
Vernis Intérieur			Oui
Vernis extérieur			Oui
Repère de crête (point blanc)			Non
Conditionnement (PU)		Quantité	72
poids		kg/pièce	19,00
Contrôle externe de la conformité		MPA COPRO BENOR	