


KERA.BASE Tuyau L DN 125 N 1250 mm



Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	FN	TKL			Int.	Ext.	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
125	34	34	F	L	126,0±4,0	159,0±2,0	16,50±3,0

Diamètre	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Int.	Ext.		L ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
125	±	230,0	68,0±5,0	1250	24,00	72

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Caractéristiques			
Diamètre	DN	125	
Longueur	L ₁	mm	1250
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m	34
Type d'assemblage	Joint bout mâle	L	
joint		EPDM	
Système d'assemblage		F	
Résistance à la traction sous flexion		N/mm ²	18
Résistance chimique	pH	0-14	
Quantité de remplissage	l/m	12	
Addition d'eau autorisée lors de l'essai	l/m	0,06	
Module d'élasticité		N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson		0,25	
résistance à la fatigue sous charges répétitives		N/mm ²	12,8
poids spécifique		kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement		mm/m	100
Déplacement des terres		m ³ /m	0,02
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm		N	3125
Vernis Intérieur		Oui	
Vernis extérieur		Oui	
Repère de crête (point blanc)		Non	
Conditionnement (PU)	Quantité	72	
poids	kg/pièce	24,00	
Contrôle externe de la conformité		MPA COPRO BENOR	