

KERA.BASE Tuyau S DN 200 N 2500 mm



Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	FN	TKL			Int.	Ext.	S ₁
					d ₁	d ₃	
	kN/m				mm	mm	
200	40	200	C	S	200,0±5,0	242,0±5,0	21,00±5,0

Diamètre	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Int.	Ext.	m ₁ mm	l ₁ mm	kg/pièce	Pièce
	d ₄ mm	d ₈ max. mm				
200	260,0±0,5	300,0	70,0±5,0	2500	92,00	28

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Caractéristiques		
Diamètre	DN	200
Longueur	L ₁	mm 2500
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m 40
Type d'assemblage	Joint bout mâle	S
joint		EPDM
Système d'assemblage		C
Résistance à la traction sous flexion	N/mm ²	18
Résistance chimique	pH	0-14
Quantité de remplissage	l/m	31
Addition d'eau autorisée lors de l'essai	l/m	0,09
Module d'élasticité	N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson		0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives	N/mm ²	12,8
poids spécifique	kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement	mm/m	100
Déplacement des terres	m ³ /m	0,05
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm	N	6250
Vernis Intérieur		Oui
Vernis extérieur		Non
Repère de crête (point blanc)		Non
Conditionnement (PU)	Quantité	28
poids	kg/pièce	92,00
Contrôle externe de la conformité	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	