



Les cunettes 1/3 section en grès dans les diamètres DN 250 jusqu'au DN 600, utilisés pour le revêtement des regards et des tuyaux, répondent en termes de dimension et de performance aux exigences de la norme EN 295. Ils sont vernissés à l'intérieur et non vernissés à l'extérieur. En plus, la surface extérieure peut être peignée, rendue rugueuse ou nervurée.

Les cunettes doivent être triées avant l'installation pour que les tolérances possibles puissent encore être adaptées lors de la pose dans la zone de joint.

Diamètre	Spécification	Longueur du côté	Épaisseur de paroi	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Type	b_1	t	l_1		
		mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
250	N	219 ±4	25,00 ±2	500 ±5	8,00	100
300	N	263 ±5	29,00 ±2	500 ±5	11,00	70
400	N	357 ±5	33,00 ±2	500 ±5	16,00	60
500	N	433 ±6	41,00 ±2	500 ±5	24,00	44
600	N	517 ±7	48,00 ±2	500 ±5	36,00	15

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.