



I fondi fogna 1/2 in gres ceramico nei diametri da DN 150 a DN 600 sono utilizzati per rivestire i fondi dei pozzetti e delle condotte in conformità alla EN 295. Sono verniciati internamente e sverniciati esternamente. La superficie esterna può essere pettinata, ruvida o rigata.

La scelta dei fondi fogna va fatta prima della posa, in modo da poter adeguare il manufatto agli spazi per le tolleranze necessarie per l'installazione.

Diametro nominale	Specifiche	Lunghezza laterale	Spessori parete	Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	Tipo	b_1		l_1		
		mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
150	N	149	18,00 ±2	1000 ±20	11,00	70
200	N	200	22,00 ±2	1000 ±20	17,00	45
250	N	250	25,00 ±2	1000 ±20	25,00	30
300	N	298	30,00 ±2	1000 ±20	35,00	22
350	N	350	27,00 ±2	1000 ±20	38,00	20
400	N	400	43,00 ±2	1000 ±20	65,00	12
500	N	498	45,00 ±2	1000 ±20	83,00	9
600	N	590	48,00 ±2	1000 ±20	110,00	6

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.